

3F-TECH Aromatic

3F-S1095

特性/应用：

- Thermoplastic polyurethane
- Aromatic
- 无晶点，透明亮面
- 3C萤幕保护贴



物性	单位	测试结果	测试方法
硬度	Shore A	92	ASTM D2240
抗张强度	kg/cm ²	warp: 604 / weft: 658	ASTM D412
伸长率	%	warp: 467 / weft: 507	ASTM D412
QUV黄化测试	Grade	No change	ASTM G154 <small>注1</small>

- 以上数据与资讯仅提供作为参考用途，请勿将其视为唯一保证或依据。
- 注1: 光源为UVA-340，24小时/45°C/0.78W/M² UV照射。