

## 3F-TECH Aromatic

# 3F-S0795H

### 特性/应用：

- 本色半透明略雾
- 耐高温
- 耐磨性强
- 撕裂强度佳
- 适合 PU 接着·汽车隔音层
- 适合汽车座椅及头枕
- 适合胶带

物性	单位	测试结果	测试方法
比重	--	1.23	ASTM D792
硬度	Shore A	95	ASTM D2240
拉伸强度	MPa	warp: 40.9 / weft: 38.6	ASTM D412 (Die C)
100%模数	Mpa	warp: 16.6 / weft: 15.2	ASTM D412
伸长率	%	warp: 474 / weft: 495	ASTM D412
撕裂强度	kN/m	warp: :171 / weft:165	ASTM D624 (Die C)
熔点	°C	170	
			--

· 以上数据与资讯仅提供作为参考用途，请勿将其视为唯一保证或依据。